MOMENT ACRYL PEREȚI&TAVANE

Etanşant monocomponent gata de folosire



COMPUS PE BAZĂ DE RĂŞINĂ ACRILICĂ

CARACTERISTICI

- plasto-elastic, impermeabil, durabil, gata de folosire
- nu se decolorează, inodor
- permite vopsirea (poate fi vopsit cu vopsea pe bază de dispersie)

DOMENII DE UTILIZARE

- la interior şi exterior
- etanşarea rosturilor care nu sunt supuse dilataţiilor (sau sunt supuse dilataţiilor mici)
- etanşarea dintre perete şi ramele ferestrelor şi ale uşilor.
- etanşarea la interior al rosturilor pereţilor despărţitori
- umplerea crăpăturilor din pereţi şi a rosturilor materialelor prefabricate din beton
- potrivit pentru rosturile dintre elementele din lemn, ghips sau ceramică şi pentru rosturile cutiilor sau containerelor din lemn

AMBALARE

- cartuș din plastic 280 ml

PREGĂTIREA SUPRAFEȚEI DE BAZĂ

Rosturile trebuie să fie lipsite de praf, grăsimi şi particule de praf. Suprafeţele neabsorbante trebuie şterse atent cu un produs de curăţare sau cu acetonă. Moment Acryl poate fi, de asemenea, aplicat pe suprafeţe umede dar se va evita expunerea constantă la umiditate și apă deoarece procesul de uscare poate fi afectat. Se recomandă folosirea pistolului manual.

MOD DE APLICARE

În timpul aplicării şi pe durata întăririi, temperatura nu trebuie să scadă sub +5°C. Protejaţi rosturile de ploaie şi murdărie. Nu le expuneţi la presiune sau tensiune înainte ca etanşantul să formeze o peliculă fermă. Acoperiţi etanşantul dacă este necesar. Etanşantul acrilic poate fi prelucrat cu o spatulă sau bucăţi subţiri de lemn, înmuiate în apă, înainte de formarea peliculei. După aplicare, curăţaţi imediat materialul acumulat în exces.
După procesul de întărire, Moment Acryl poate fi vopsit. Vă rugăm să testaţi compatibilitatea vopselei cu etanşantul înainte de aplicare. Vă rugăm să ţineţi cont de faptul că vopseaua îşi schimbă nuanţa în funcţie de suprafaţă. Din acest motiv, aceeaşi vopsea folosită pe etanşantul acrilic poate căpăta o nuanţă mai deschisă sau mai închisă în comparaţie cu alte suprafeţe. Vă rugăm să consultaţi legislaţia naţională.

DATE TEHNICE

Baza materialului:	răşină acrilică
Greutate specifică:	aprox. 1,64 – 1,70 g/cm³
Timp de prelucrare	10 – 25 min.
Timp de întărire (23°C, 50% RH)*:	aprox. 1 mm / 24 ore
Duritate Shore A:	aprox. 25
Alungire la rupere:	aprox. 150%
Dilatare maximă a rostului	20% din lăţimea rostului
Temperatură de aplicare:	+5 până la +40°C
Temperatura la care rezistă după întărire:	-20°C până la +80°C
Temperatură de depozitare:	+5°C până la +25°C
Culoare:	alb

DEPOZITARE

18 luni în cartuşul nedeschis dacă este depozitat într-un loc răcoros şi uscat, păstrat la temperatura de depozitare recomandată mai sus.

RECOMANDĂRI

În timpul aplicării şi în timpul întăririi etanşantului acrilic, camerele trebuie să fie ventilate suficient. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Dacă este necesară consultarea medicului ţineţi la îndemână recipientul sau eticheta produsului. Evitaţi orice contact cu ochii, pielea sau îmbrăcămintea.
Din cauza faptului că etanşantul este un material moale, suprafaţa sa poate fi deteriorată de unelte ascuţite sau rigide. Din acest motiv, nu expuneţi etanşantul la presiune sau frecare excesivă. Curăţaţi-l doar cu un produs de curăţare neutru, neagresiv sau neabraziv.

*Specificaţiile marcate cu asterisc depind foarte mult de temperatura, umiditatea şi grosimea stratului.

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-27T10:04:34.995Z