MOMENT UNIVERSAL CLASSIC

Adeziv universal de contact





REZISTENȚĂ LA CONDIȚII EXTREME

CARACTERISTICI

- putere mare de lipire
- rezistenţă la umiditate şi temperaturi extreme, (-40°C - +110°C)
- flexibilitate ridicată
- durabilitate în timp

DOMENII DE UTILIZARE:

- ideal pentru lipirea combinată al materialelor lemnoase cu : folie de tip melamina decorativa , cauciuc , piele , pâslă , plută, dur PVC , metal, material expandat spongios
- lipire furnir pe canturi, mici reparaţii mobilă
- fixarea panourilor de izolare fonică si acustică (cu exceptia polistirenului expandat) al diferitelor tipuri de tapet (cu excepţia celor din piele sintetică şi PVC plastifiat) pe suprafeţe uscate şi stabile.
- Nu este recomandat pentru PP, PE, polistiren expandat, PVC plastifiat , piele sintetică.





AMBALARE:

- cutie din metal 800 ml, 12 buc. / bax
- tub din metal 120 ml, 30 buc. / bax
- tub din metal 50 ml, 40 buc. / bax



PREGĂTIREA SUPRAFEŢEI DE BAZĂ

Suprafeţele trebuie să fie uscate, degresate şi desprăfuite. Plăcile laminate, metalele etc. se vor curăţa cu solvenţi uzuali (neofalină). Suprafeţele metalice se pot sabla pentru o mai mare aderenţă. Înaintea lipirii, materialele vor fi aclimatizate conform indicaţiilor firmelor producătoare, iar suprafeţele lăcuite se vor şlefui. Pe materialele cu pori mari sau cele absorbante adezivul se va aplica de mai multe ori.

MOD DE APLICARE

Adezivul se aplică omogen cu şpaclul pe ambele suprafeţe de lipit, mai ales pe margini. Adezivul nu se va dilua. Se aşteaptă până la uscarea peliculei de adeziv (nu trebuie să fie lipicioasă la atingerea cu mâna), cca. 15 minute şi se presează puternic. Timpul deschis (timpul în care încă se mai poate efectua lipirea după aplicare): max. 60 minute. Se potrivesc exact părţile de lipit. După aplicarea adezivului şi îmbinarea suprafeţelor, corectarea nu mai este posibilă. Acţionează imediat. Pentru o lipire sigură nu este importantă durata ci presiunea apăsării. Se va apăsa începând cu mijlocul pentru a evita formarea unor incluziuni de bule de aer. Rezistenţa finală se atinge după 3 zile. Presiunea minimă de apăsare este de 0,5 N/mm².

DATE TEHNICE

Bază	policloropren
Densitate	0,89 g/cm³
Culoare	alb-crem
Timp de evaporare	10 – 15 min. la t. camerei
Temperatură de prelucrare	> + 5°C
Consum	250 – 350 g/m²

DEPOZITARE

A se depozita în zone răcoroase bine ventilate, ferit de surse de căldură sau foc. Produsul este rezistent la îngheţ. Se recomandă totuşi depozitarea la temperaturi pozitive +5˚C max +50˚C .Adezivul rece sau inghetat (sub + 5˚C) va deveni din nou complet utilizabil daca este aclimatizat lent pana la temperatura de lucru (aprox.20˚C).Termen de valabilitate: 24 de luni de la data fabricaţiei.

RECOMANDĂRI

Se va lucra la o temperatură a încăperii de +18°C până la +25°C. Temperaturile ridicate grăbesc, cele scăzute încetinesc evaporarea solventului. Rezistent până la temperaturi de +110°C. In timpul pauzelor de lucru , recipientul trebuie bine inchis pentru a prevenii evaporarea solventilor.Curăţaţi uneltele cu benzină sau alcool. Nu este recomandat pentru polistiren, polietilenă, polipropilenă. După folosire, ambalajele trebuie închise. Resturile de material nu se aruncă în reţeaua de canalizare. Produsul conţine solvent care poate forma un amestec inflamabil de vapori. Inhalarea pe timp îndelungat poate duce la probleme respiratorii.

În timpul aplicării adezivului este interzisă efectuarea unor operaţiuni care produc scântei şi flacără (de ex. sudare, fumat, utilizarea instalaţiilor electrice). Adezivul este foarte inflamabil! A nu se lăsa la îndemâna copiilor! Inspirarea îndelungată a vaporilor adezivului poate dăuna sănătăţii. Se poate folosi doar în încăperi bine aerisite, respectiv în aer liber. Conţine colofoniu. Poate declanşa o reacţie alergică.

This document was created and digitally signed by tdx.henkel.com at 2025-11-27T10:21:27.841Z