FIŞA TEHNICĂ



AplaLux
Amorsă concentrată pentru interior

Nr:155 Editia:2 Revizia:4 Data:12.03.2025

PREZENTARE ŞI PERFORMANŢE:

Amorsă pe baza de copolimeri sintetici în dispersie apoasă, materiale de umplutura, aditivi, etc. Consolidează suportul pentru finisare, conferă aspect uniform vopselei, reduce consumul de material de finisare (vopsea, tencuiala decorativa, etc.), mareste aderenta vopselei la suport si formează bariera la săruri.

Produsul este avizat de către Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcţii prin: Agrement Tehnic

UTILIZARE:

Se utilizează pentru amorsarea la interior, a pereţilor şi tavanelor din ciment, mortar, beton, gips-carton, pereți tencuiți și alte suprafeţe minerale, cu scopul de a consolida suportul pentru finisare.

DATE TEHNICE:

Densitate, g/cm³	1,04 - 1,1
COV	Subcategorie produs: „Grunduri de impregnare”. Valoare limita maxima COV, g/l: 30 (2010) Continutul maxim de COV al produsului in starea gata pentru utilizare, g/l: 10.
Uscare pentru aplicare stratul 2 de amorsa, 20°C	2 ore
Uscare pentru acoperire cu vopsea, 20°C	2 – 4 ore
Uscare totală (reticulare), 20°C	24 ore
	Condițiile de aplicare se mențin pana la uscarea sistemului;

APLICARE:

Pregătire produs	Diluant: apă; Diluare: se diluează cu apa de la 1:1 pana la 1:4 (**AplaLux** amorsă concentrată pentru interior**:** apa), in funcție de porozitatea suportului. **TEST:** înaintea aplicării pe toata suprafața, se testează diluția inițiala pe 0,5 mp. Daca suprafața devine lucioasa se mărește diluția. Se omogenizează înainte de aplicare.

Pregătire suprafata

- Suprafețele pe care se aplică amorsa trebuie să fie perfect uscate, stabile, rezistente, curate, lipsite de praf sau grasimi si uniform pregătite din punct de vedere al culorii, texturii si tipului de material.

<u>Suprafeţe noi</u>

- Suprafețele din beton, tencuielile minerale, gleturile de var-ciment trebuie să fie perfect uscate, timpul minim de maturare este de 28 zile de la punerea în operă.
- Eventuala eflorescență se îndepărtează prin mijloace mecanice sau decapare acidă. Amorsarea va începe numai după stoparea eflorescenței.
- Se recomandă nivelarea cu **AplaFill Încărcare,** glet de încărcare și finisarea cu **AplaFill Finisaj Interior,** glet de finisaj pentru interior pe bază de ciment alb sau **AplaFill Finisaj Pasta,** glet gata preparat pentru finisaj interior, sau **AplaFill 2 in 1**, glet de nivelare si finisaj pe baza de ipsos**.**
- Rosturile dintre plăcile de gips – carton, eventualele suprafețe zgâriate sau lovite se chituiesc cu **AplaFill** chit de cuțit.
- Gleturile de încărcare şi de finisaj se usucă conform recomandărilor producătorului, se șlefuiesc, se curată de praf și alte impurități și se amorsează cu **AplaLux** amorsă concentrată pentru interior.

<u>Suprafeţe vechi şi/sau vopsite în prealabil</u>

- Nu se aplică pe pelicule de lacuri, vopsele și emailuri pe bază de solvent sau zugrăveli de var/humă.
- Se curăță zugrăveala sau tencuiala veche neaderentă și se remediază eventualele defecte ale suportului (exfolieri, fisuri

etc.).

- Suprafețele contaminate cu mucegai se curăță cu apă și detergent şi se tratează cu soluții antimucegai.

- Se recomandă nivelarea cu **AplaFill Incarcare,** glet de încărcare și finisarea cu **AplaFill Finisaj Interior,** glet de finisaj pentru interior pe bază de ciment alb sau **AplaFill Finisaj Pasta,** glet gata preparat pentru finisaj interior, sau **AplaFill 2 in 1**, glet de nivelare si finisaj pe baza de ipsos**.**
- Rosturile dintre plăcile de gips – carton, eventualele suprafețe zgâriate sau lovite se chituiesc cu **AplaFill** chit de cutit.
- Zonele pe care s-au efectuat reparații se lasă să se matureze minim 72 ore, se nivelează prin șlefuire cu șmirghel de granulație mică sau mecanizat, se curăță de praf sau alte impurități și se amorsează folosind **AplaLux** amorsă concentrată pentru interior.

Atenție!

- **Nu se combina cu alte produse.**
- **Nu se aplica peste straturi de vopsele pe baza de solvent, zugrăveli de var sau huma.**
- **La finisarea unui perete, se va folosi un singur tip de glet.**
- **După uscare, amorsa nu trebuie sa formeze pelicula lucioasa. In cazul in care s-a format, aceasta trebuie șlefuită.**
- **Folosiți echipament de protecție corespunzător.**
- **Nerespectarea instrucțiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea si randamentul acoperirii.**
- **Producătorul nu își asuma responsabilitatea in cazul in care nu sunt respectate instrucțiunile de pe eticheta.**

Număr de straturi
1 – 2, funcție de porozitatea suprafeței

Randament teoretic de aplicare
18-24 mp/l/ 1 strat (funcție de tip suport, mod de aplicare si grad de diluare)
Pierderile de material în cursul preparării și aplicării variază şi trebuie luate în considerare suplimentar. Ele depind de metoda și condițiile de aplicare, forma, mărimea, textura şi profilul suprafeței vopsite.

Condiţii de aplicare

Condiții	Temperatură			Umiditate	
	produs	suprafață	mediu	suprafață	mediu
Min-Max	10-30°C	10-30°C	10-30°C	max. 12%	max. 70%

Nu se lucrează în condiții de: temperaturi foarte ridicate sub directa influență a razelor soarelui, vânt puternic, ceață, umiditate ridicată, ploaie sau pericol de îngheț.

Mod de aplicare
Cu pensula, rola sau cu pistol de pulverizare fără aer

Curăţare echipament de lucru
Apă

APLA recomanda:

După aplicarea sistemului de gleturi **AplaFill Incarcare** și **AplaFill Finisaj Interior,** glet de finisaj pentru interior pe bază de ciment alb sau **AplaFill Finisaj Pasta,** glet gata preparat pentru finisaj interior sau **AplaFill 2 in 1**, glet de nivelare si finisaj pe baza de ipsos, se aplică **AplaLux** amorsă concentrată pentru interior în sistem cu vopseaua.

TERMEN DE VALABILITATE:

24 luni de la data fabricației, în ambalajul original, sigilat, închis ermetic, în condițiile respectării regulilor de transport şi depozitare.

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT:

Ambalare
Produsul se ambalează în recipiente din material plastic, închise etanș, având capacitate de 0,75 L, 3 L, 10 L.

Transport şi Depozitare
În ambalajul original închis etanș, neexpus la intemperii, radiații solare sau alte surse de căldură, la temperaturi între 5 - 30°C. Risc de depreciere prin îngheț.

Akzo Nobel Coatings S.R.L.
Popești – Leordeni, Șos. Olteniței, nr 202B, jud. Ilfov
Tel: 021/405.50.25; office.fabryo@akzonobel.com; www.fabryo.com;
Cod fiscal: RO 6046627, Nr. Înregistrare: J23/83/19.01.2006

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiții standardizate de aplicare şi testare conform ultimelor metodologii , punând în evidență în mod corect performanţele posibile. Orice abatere de la condițiile de aplicare, pregătirea suprafeței , tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificației tehnice pentru detaliile necesare realizării performanţelor optime precum şi consultarea noastra în cazul unor condiții diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015
Această ediție le înlocuieşte pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fişă este cea mai nouă.

MĂSURI DE SECURITATE

Deşeuri: Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare.

Akzo Nobel Coatings S.R.L.
Popești – Leordeni, Șos. Olteniței, nr 202B, jud. Ilfov
Tel: 021/405.50.25; office.fabryo@akzonobel.com; www.fabryo.com;
Cod fiscal: RO 6046627, Nr. Înregistrare: J23/83/19.01.2006

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiţii standardizate de aplicare şi testare conform ultimelor metodologii , punând în evidenţă în mod corect performanţele posibile. Orice abatere de la condiţiile de aplicare, pregătirea suprafeţei , tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificaţiei tehnice pentru detaliile necesare realizării performanţelor optime precum şi consultarea noastra în cazul unor condiţii diferite de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015
Această ediţie le înlocuieşte pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fişă este cea mai nouă.