

FIȘĂ TEHNICĂ

INNENWEISS®

AkzoNobel

Amorsă Concentrată

Nr: 238 Editia:1 Revizia:3 Data: 3.01.2025

PREZENTARE ŞI PERFORMANŢE:

Amorsă pe bază de copolimeri acrilici speciali în dispersie apoasă, aditivi de conservare și finisare, apă. Consolidează suportul pentru finisare, conferă aspect uniform vopselei, reduce consumul de material de finisare (vopsea, tencuială decorativă, etc.), mărește aderența vopselei la suport și formează barieră la săruri.

Produsul este avizat de către Consiliul Tehnic Permanent Pentru Construcţii

UTILIZARE:

Se utilizează pentru amorsarea suprafeţelor de construcții noi aflate la exterior sau interior (beton, cărămidă, tencuieli, gleturi de var/ciment sau ipsos, gips carton și adezivi de termosistem), cu scopul de a consolida suportul pentru finisare.

DATE TEHNICE:

Densitate, g/cm³	1,005 ± 0,05
COV	Subcategorie produs: „Grunduri de impregnare”. Valoare limită maximă COV, g/l: 30 (2010) Conținutul maxim de COV al produsului în starea gata pentru utilizare, g/l: 5.
Culoare	alb lăptos
Uscare pentru aplicare stratul 2 de amorsa, 20°C	2 ore
Uscare pentru acoperire cu vopsea, 20°C	2 – 4 ore
Uscare totală (reticulare), 20°C	24 ore Condițiile de aplicare se mențin până la uscarea sistemului. Recomandăm verificarea prognozei meteo.

APLICARE:

Pregătire produs	Diluant: apă; Diluare: Se diluează cu apă de la 1:1 ÷ 1:4 , în funcţie de porozitatea suportului; **Test:** inaintea aplicarii, pe toată suprafata, se testează dilutia inițiala pe 0,5 mp. Daca suprafața devine lucioasă, se măreste diluția. Se omogenizează bine înainte de aplicare.

Pregătire suprafață

- suprafeţele pe care se aplică amorsa trebuie să fie uscate (maturate), curate, lipsite de praf sau grăsimi;

Suprafețele noi:

- betonul și tencuielile minerale (gleturile de var/ciment) se lasă să se usuce timp de 28 de zile de la punerea în operă și se îndepartează efluorescența prin acțiune mecanică sau decapare acidă;
- adezivii de termosistem se usucă minim 7 zile;
- gleturile de ipsos se usucă conform recomandării producătorului și se slefuiesc.

Suprafetele vechi:

- nu se aplică peste vopsele pe bază de solvent sau pe zugrăveli de var/ humă;
- se curață zugrăveala sau tencuiala veche neaderentă și se remediază eventualele defecte ale suportului (exfolieri, fisuri) prin retencuire sau chituire;
- zonele reparate se lasă sa se usuce minim 72 ore, apoi se șlefuiesc, se desprăfuiesc.

Atenție!

- **Nu se combină cu alte produse.**
- **Nu se aplica peste straturi de vopsele pe baza de solvent, zugraveli de var sau humă.**
- **După uscare, amorsa nu trebuie să formeze peliculă lucioasă. În cazul in care s-a format, aceasta trebuie slefuită.**
- **Nerespectarea instructiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea și randamentul acoperirii.**
- **Producatorul nu își asumă responsabilitatea în cazul in care nu sunt respectate instrucțiunile de pe etichetă.**

Număr de straturi	1 – 2, în funcție de porozitatea suprafeței
Randament teoretic de aplicare	20 – 35 mp/l/ 1 strat (în funcție de tipul suportului, de modul de aplicare și de gradul de

	diluare) Pierderile de material în cursul preparării şi aplicării variază şi trebuie luate în considerare suplimentar. Ele depind de metoda şi condiţiile de aplicare, forma, mărimea, textura şi profilul suprafeţei vopsite.

Condiţii de aplicare

Condiţii	Temperatură			Umiditate	
	produs	suprafaţă	mediu	suprafaţă	mediu
Min-Max	5-30°C	5-30°C	5-30°C	max. 12%	max. 70%

Nu se lucrează în condiţii de: temperaturi foarte ridicate sub directa influenţă a razelor soarelui, vânt puternic, ceaţă, umiditate ridicată, ploaie sau pericol de îngheţ.

Mod de aplicare	Cu pensula, rola sau cu pistol airless.
Curăţare echipament de lucru	Apă

RECOMANDARI DE APLICARE A PRODUSELOR IN SISTEM:

Pentru cele mai bune rezultate, aplica amorsa in sistem cu vopselele lavabile din gama **INNENWIESS** !

TERMEN DE VALABILITATE:

36 luni de la data fabricaţiei, în ambalajul original, sigilat, închis ermetic, în condiţiile respectării regulilor de transport şi depozitare.

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT:

Ambalare	Produsul se ambalează în recipiente din material plastic, închise etanş, având capacitate de 0,9L, 4L şi 10L.
Transport şi Depozitare	În ambalajul original închis etanş, neexpus la intemperii, radiaţii solare sau alte surse de caldură, la temperaturi între 5 - 30^{o}C. Risc de depreciere prin îngheţ.

MĂSURI DE SECURITATE

Deşeuri: Reziduurile de produs și ambalaj constituie deșeuri și se tratează conform legislatiei în vigoare.

Akzo Nobel Coatings S.R.L.
Popești – Leordeni, Șos. Olteniței, nr 202B, jud. Ilfov
Tel: 021/405.50.25; office.fabryo@akzonobel.com; www.fabryo.com;
Cod fiscal: RO 6046627, Nr. Înregistrare: J23/83/19.01.2006

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiţii standardizate de aplicare şi testare conform ultimelor metodologii, punând în evidenţă în mod corect performanţele posibile. Orice abatere de la condiţiile de aplicare, pregătirea suprafeţei, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificaţiei tehnice pentru detaliile necesare realizării performanţelor optime precum şi consultarea noastră în cazul unor condiţii diferite fată de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015.

Această ediţie le înlocuieşte pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fişă este cea mai nouă.