

FIȘĂ TEHNICĂ

ROST

AkzoNobel

ADEZIV TIP ARACET
pentru lemn

Nr: 23.1 Editia:5 Revizia:2 Data:10.06.2026

PREZENTARE ŞI PERFORMANŢE:

Adeziv pe bază de poliacetat de vinil în dispersie apoasă, plastifianţi, materiale de umplutura şi aditivi de finisare. Produsul prezintă capacitate de lipire foarte bună, mareste rezistenta la medii umede si intemperii a betoanelor, mortarelor si zugravelilor (huma , var), imbunatateste priza materialelor de constructii (pe bazade var si ciment), imbunatateste aderenta la suport, mareste rezistenta la tractiune si uzura a mortarelor si betoanelor. Este compatibil cu huma, var, mortar, adezivi minerali, vopsele în dispersie apoasă pe baza de polivinil acetat.

UTILIZARE:

ROST ADEZIV TIP ARACET pentru construcţii se utilizeaza pentru cresterea performantelor materialelor de constructii: - in adezivii de lipire ai gresiei, faiantei, marmurei: mareste adezivitatea; - in materialele de zugravit diverse (var, huma, etc.): imbunatateste rezistenta la uzura

DATE TEHNICE:

Conţinut de nevolatile; %	masic : 41 ± 2
Densitate, (23±0,5) ^{o}C, g/cm^{3}	1,15 - 1,32
Culoare	alb

APLICARE / MOD DE UTILIZARE

Pregătire produs	Diluant: apă;

- adezivul se introduce in procent de 9-10%, raportat la masa totala de material;
- adezivul si materialul de construcţie se amestecă până la omogenizarea completă;

ATENŢIE:

- **Nerespectarea instructiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea si randamentul acoperirii.**
- **Producatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care nu sunt respectate instructiunile de pe eticheta**

Pregatirea suprafetelor:

<u>Suprafete noi din lemn:</u>
- se slefuiesc si se desprafuiesc;

<u>Suprafete din lemn lipite in prealabil:</u>
- se indeparteaza adezivul vechi, pana la suport, prin slefuire si se desprafuiesc.

ATENŢIE:

- **Nerespectarea instructiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea si randamentul acoperirii.**
- **Producatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care nu sunt respectate instructiunile de pe eticheta.**

Consum

cca 0,15 l / mp

Condiţii de aplicare

Condiţii	Temp.			Umiditate	
	produs	suprafaţă	mediu	suprafaţă	mediu
Min-Max.	10-30°C	10-30°C	10-30°C	max. 12%	max. 70%

Mod de aplicare

Cu pensula sau rola;
Se aplică pe suprafeţele de lipit, după care acestea se îmbină şi se presează un timp suficient, ales funcţie de natura suportului.

Curăţare echipament de lucru	Excesul de adeziv se îndepărtează cu o lavetă sau cu un şpaclu. Apă.

TERMEN DE VALABILITATE

18 luni de la data fabricaţiei, în ambalajul original, sigilat, închis etanş, în condiţiile respectării regulilor de transport şi depozitare.

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Ambalare	Produsul se ambalează în recipiente din material plastic, închise etanş, ce contin: 0,4 L, 0,8 L, 4 L.
Transport şi Depozitare	În ambalajul original închis etanş, neexpus la intemperii, radiaţii solare sau alte surse de caldură, la temperaturi între 5 – 30^{0}C. **Risc de depreciere prin îngheţ.**

MĂSURI DE SECURITATE

Deşeuri: Reziduurile de produs si ambalaj constituie deseuri si se trateaza conform legislatiei in vigoare.

Akzo Nobel Coatings S.R.L.
Popești – Leordeni, Șos. Olteniței, nr 202B, jud. Ilfov
Tel: 021/405.50.25; office.fabryo@akzonobel.com; www.savanaculoare.ro;
Cod fiscal: RO 6046627, Nr. Înregistrare: J23/83/19.01.2006

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiţii standardizate de aplicare şi testare conform ultimelor metodologii, punând în evidenţă în mod corect performanţele posibile. Orice abatere de la condiţiile de aplicare, pregătirea suprafeţei, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificaţiei tehnice pentru detaliile necesare realizării performanţelor optime precum şi consultarea noastră în cazul unor condiţii diferite fată de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015.
Această ediţie le înlocuieşte pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fişă este cea mai nouă.