

FISA TEHNICA

Ulei de in sicativat

Nr: 247 Editia:1 Revizia:1 Data:10.06.2026

PREZENTARE ŞI PERFORMANŢE:

Produsul pe bază de ulei de in fiert, răşini alchidice, sicativi, solvenţi organici şi aditivi de finisare. Are aplicabilitate uşoară, capacitate ridicată de penetrare în suport. Îmbunătăţeşte rezistenţa suportului la umiditate şi variaţii de temperatură şi formează pelicule transparente permiţând punerea în valoare a structurii acestuia.

UTILIZARE:

Se utilizează pentru grunduirea suprafetelor lemnoase, utilizate la interior si exterior, cat si pentru finisarea acestora.

DATE TEHNICE:

Conţinut de nevolatile, %	masic : 55 - 60
Densitate, g/cm³	0,8 - 0,9
COV	Subcategorie produs: „Grunduri de impregnare”. Valoare limita maxima COV, g/l: 750 (2010) Continutul maxim de COV al produsului in starea gata pentru utilizare, g/l: 500.
Culoare	Incolor
Aspect peliculă	uniform lucios
Uscare pentru reacoperire, 20°C	16 ore
Uscare pentru manipulare, 20°C	24 ore
Uscare totală (reticulare), 20°C	3 zile Se vor mentine conditiile de aplicare pana la uscarea totala. Recomandam verificarea prognozei meteo.

APLICARE / MOD DE UTILIZARE

Pregătire produs	Diluant: **GRUNDSOLV** diluant (compatibil D509); Produsul se dilueaza cu **GRUNDSOLV** diluant (compatibil D509) max. 5%; Se omogenizeaza înainte de utilizare.

Pregătire suprafaţă

Suprafeţe noi din lemn

- se şlefuiesc în lungul fibrei cu hârtie abrazivă de granulaţie minim 150;
- se desprăfuiesc si se degresează cu **GRUNDSOLV** diluant (compatibil D509);
- în cazul în care suprafeţele prezintă fisuri, sau alte defecte de prelucrare, acestea se nivelează cu **ROST CHIT REPARATII** pentru lemn şi zidărie, se lasă să se usuce, apoi se şlefuiesc local pentru egalizare şi se desprăfuiesc;
- se grunduiesc cu **ROST** ulei de in sicativat diluat cu max. 5% **GRUNDSOLV** diluant (compatibil D509) şi se lasă să se usuce;
- se finisează cu **ROST** ulei de in sicativat nediluat, **savana** Lac pentru lemn, cu Teflon, **savana** Email cu Teflon, **ROST SATIN**, **ekonomic** vopsea.

Suprafeţe din lemn vopsite în prealabil

- se îndepărtează vopseaua sau lacul vechi până la suport prin smirgheluire sau raschetare, apoi se trateaza ca si suprafetele noi.

Grosime peliculă utilizat ca lac	ud: 55 – 75 microni; uscat: 25 – 35 microni;
Număr de straturi	1 – 3, în funcţie de tipul suportului şi condiţiile de exploatare ulterioară;
Randament teoretic de aplicare	10 – 12 mp/l/strat; Pierderile de material în cursul preparării şi aplicării variază şi trebuie luate în considerare suplimentar. Ele depind de metoda şi condiţiile de aplicare, forma, mărimea, textura şi profilul suprafeţei vopsite;

Condiţii de aplicare

Condiţii	Temperatură			Umiditate	
	produs	suprafaţă	mediu	suprafaţă	mediu
Min-Max	10-30°C	10-30°C	10-30°C	max. 12%	max. 70%

Mod de aplicare Cu pensula sau rola;

Curăţare echipament de lucru **GRUNDSOLV** diluant (compatibil D509).

Atentie!

- **Nu se aplica in conditii de expunere directa la radiatiile solare, vant, ploaie, ceata.**
- **Nerespectarea instructiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea si randamentul acoperirii.**
- **Producatorul nu isi asuma responsabilitatea in cazul in care nu sunt respectate instructiunile de pe eticheta.**

TERMEN DE VALABILITATE

12 luni de la data fabricaţiei, în ambalajul original, sigilat, bine închis, în condiţiile respectării regulilor de transport şi depozitare.

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Ambalare Produsul se ambalează în recipiente din plastic bine închise, având capacitate de 0,9 L.
Produsul aflat într-un ambalaj parţial gol are o viabilitate scăzută datorită reacţiilor oxidative iniţiate de oxigenul din aer.

Transport şi Depozitare În ambalajul original bine închis, neexpus la intemperii, radiaţii solare sau alte surse de caldură şi aprindere, la temperaturi între 5 - 30°C.
Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite, cu respectarea reglementărilor privind transportul substanţelor inflamabile şi nocive.

MĂSURI DE SECURITATE

Produsul se utilizează în locuri cu ventilaţie sau aerisire corespunzătoare, departe de orice sursă de aprindere cu respectarea normelor de protecţie recomandate la lucrul cu substanţe inflamabile şi nocive. După golire, ambalajele se elimina la un centru de colectare a deseurilor periculoase.

Agenti de stingere incendii recomandati: pulberi ABC, pulberi BC, abur, gaze inerte, inlocuitori de haloni, aerosoli, spuma.

Agenti de stingere incendii interzisi: apa (jet compact, jet pulverizat), pulberi speciale „D", apa imbunatatita chimic.

Clasificare: amestec nociv şi inflamabil.

Akzo Nobel Coatings S.R.L.
Popești – Leordeni, Șos. Olteniței, nr 202B, jud. Ilfov
Tel: 021/405.50.25; office.fabryo@akzonobel.com; www.savanaculoare.ro;
Cod fiscal: RO 6046627, Nr. Înregistrare: J23/83/19.01.2006

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiţii standardizate de aplicare şi testare conform ultimelor metodologii, punând în evidenţă în mod corect performanţele posibile. Orice abatere de la condiţiile de aplicare, pregătirea suprafeţei, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificaţiei tehnice pentru detaliile necesare realizării performanţelor optime precum şi consultarea noastră în cazul unor condiţii diferite fată de cele recomandate.
Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015.
Această ediţie le înlocuieşte pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fişă este cea mai nouă.