

FIŞĂ TEHNICĂ

savana

AkzoNobel

ULTRA REZIST Lac pentru lemn

Nr:269 Editia:1 Revizia:4 Data: 5.01.2025

PREZENTARE ŞI PERFORMANŢE:

Lac pe bază de răşini alchidice, pigmenţi transparenţi, solvenţi organici şi aditivi. Lacul prezintă: rezistenţă ridicată la intemperii și la acțiunea radiațiilor solare, aderenţă excelentă la suport, rezistență la uzură, asigurând protecția lemnului împotriva umezelii.

UTILIZARE:

Se utilizează pentru finisarea decorativă şi de protecţie a suprafeţelor din lemn, exploatate la exterior sau interior: uşi, tocuri de uşi şi ferestre, pergole, obloane, garduri, mobilier de grădină, căsuţe din lemn, cabane. Nu se recomandă aplicarea pe parchet și alte tipuri de pardoseli. Este interzisă aplicarea pe suprafeţe lemnoase care intră în contact direct cu alimente, furaje sau apă potabilă.

DATE TEHNICE:

Conţinut de nevolatile %	masic : 60 ± 2;
Densitate, g/cm³, (20±0,5)°C	0,9 - 0,96 ;
COV	Subcategorie produs: „Lacuri pentru lemn și lacuri pentru interioare/exterioare incluzând lacuri opace pentru lemn” ; Valoare limită maximă COV, g/l: 400 (2010); Conținutul maxim de COV al produsului în starea gata pentru utilizare, g/l: 399.
Culoare	incolor, pin, mahon, stejar, cireş, teak, nuc, palisandru, wenge;
Aspect pelicula	Uniform lucioasă;
Uscare la atingere, (23±2)°C	12 ore;
Uscare pentru reacoperire, (23±2)°C	24 ore;
Uscare finală (pentru manipulare), (23±2)°C	24 ore;
Uscare totală (reticulare), (23±2)°C	7 zile; Condițiile de aplicare se mențin până la uscarea totală a sistemului ; Recomandăm verificarea prognozei meteo.

APLICARE / MOD DE UTILIZARE

Pregătire produs	Se utilizează nediluat. Se omogenizează bine înainte de utilizare.

Pregătire suprafaţă

Suprafeţe noi

- se raşchetează și se şlefuiesc în lungul fibrei cu hârtie abrazivă cu granulaţie minim 150;
- se desprăfuiesc prin aspirare și prin ştergere cu o lavetă din bumbac;
- se degresează cu **Fabryo GRUNDSOLV** diluant (compatibil D509) numai pe zonele afectate;
- suprafeţele cu defecte (ex. fisuri, etc) se remediază cu **ROST CHIT REPARAȚII** pentru lemn şi zidărie, nuanţat cu **savana** coloranți pentru vopsele lavabile. După uscare (4 - 6 ore) chitul se șlefuiește și se desprăfuiește suprafața;
- se grunduiesc cu **savana** grund cu triplă protecţie pe bază de apă, pentru lemn, împotriva putregaiului, anticari și antifungi;
- Se usucă 24 ore.

RECOMANDĂRI

- părțile din lemn tăiat transversal se acoperă cu un strat suplimentar de lac;

- pentru suprafeţele mari de construcţii (grinzi, lambriuri, streşini), lăcuirea se face pe ambele părţi pentru a uniformiza absorbția de umiditate a lemnului și a echilibra modificările dimensionale ale acestuia;

- suprafeţele mari se recomandă a fi lăcuite într-o singură etapă fără întreruperi;

-se recomandă aplicarea cât mai uniformă a grosimii lacului pe suport;

- culoarea produsului este prezentată pe ambalaj și are scop informativ. Culoarea finală va depinde de culoarea inițială a lemnului și de numărul de straturi aplicate. Produsul real este disponibil la punctele de vânzare. Informații detaliate privind utilizarea sunt disponibile ***în Fișa Tehnică a produsului pe*** ***www.savana.ro***

Suprafeţe lăcuite anterior:
- se îndepărtează vopseaua sau lacul vechi până la suport prin șmirgheluire sau rașchetare, apoi se tratează ca și suporturile noi.

ATENŢIE!

- **Nu se va aplica produsul dacă există riscul ploii atât în timpul aplicării cât și în perioada uscării lacului.**
- **Nerespectarea instrucțiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea și randamentul acoperirii.**
- **Producătorul nu își asumă responsabilitatea în cazul în care nu sunt respectate instrucțiunile de pe etichetă.**

Grosime peliculă
ud: 60 – 80 microni;
uscat: 30 – 50 microni;

Număr de straturi:
2;

Randament teoretic de aplicare:
12 – 14 mp/l/strat;
Consumul depinde foarte mult de gradul de pregătire și finisare al suprafeței și de esența lemnului utilizat;

Condiţii de aplicare

Condiţii	Temp.			Umiditate	
	produs	suprafaţă	mediu	suprafaţă	mediu
Min-Max.	10-30°C	10-30°C	10-30°C	max. 12%	max. 70%

Nu se va aplica produsul dacă există riscul ploii atât în timpul aplicării cât și în perioada uscării lacului. Nerespectarea instrucțiunilor de aplicare poate modifica aspectul, calitatea și randamentul acoperirii;

Mod de aplicare
Cu pensula sau rola;

Curăţare echipament de lucru
Fabryo GRUNDSOLV diluant (compatibil D509).

TERMEN DE VALABILITATE

60 luni de la data fabricaţiei, în ambalajul original, sigilat, închis etanş, în condiţiile respectării regulilor de transport şi depozitare.

AMBALARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Ambalare
Produsul se ambalează în recipiente metalice închise etanş ce conţin 0,75 L, 2,5 L, 5L, 20L.
Produsul aflat într-un ambalaj parţial gol are o viabilitate scăzută datorită reacţiilor oxidative iniţiate de oxigenul din aer.

Transport şi depozitare
În ambalajul original închis etanş, neexpus la intemperii, radiaţii solare sau alte surse de căldură şi aprindere, la temperaturi între 5 – 30 ^{0}C.
Transportul produsului se face cu mijloace de transport acoperite, cu respectarea reglementărilor privind transportul substanţelor inflamabile şi nocive.

MĂSURI DE SECURITATE

Produsul se utilizează în locuri cu ventilaţie sau aerisire corespunzătoare, departe de orice sursă de aprindere, cu respectarea normelor de protecţie recomandate la lucrul cu substanţe inflamabile şi nocive. După golire ambalajele se elimină la un centru de colectare a deșeurilor periculoase.
Agenți de stingere recomandați: CO_2, pulbere chimică, nisip, spumă mecanică.
Agenți de stingere interzișI: apă (jet compact, jet pulverizat).
Clasificare: preparat nociv şi inflamabil.

Akzo Nobel Coatings S.R.L.
Popești – Leordeni, Șos. Olteniței, nr 202B, jud. Ilfov
Tel: 021/405.50.25; office.fabryo@akzonobel.com; www.fabryo.com;
Cod fiscal: RO 6046627, Nr. Înregistrare: J23/83/19.01.2006

Datele prezentate se bazează pe testele noastre executate în condiţii standardizate de aplicare şi testare conform ultimelor metodologii, punând în evidenţă în mod corect performanţele posibile. Orice abatere de la condiţiile de aplicare, pregătirea suprafeței, tehnica de aplicare poate produce rezultate diferite. Se recomandă studierea atentă a specificaţiei tehnice pentru detaliile necesare realizării performanţelor optime precum şi consultarea noastră în cazul unor condiţii diferite fată de cele recomandate. Sistem de management integrat calitate-mediu certificat conform ISO 9001:2015 si ISO 14001:2015.
Această ediţie le înlocuieşte pe toate cele anterioare. Este responsabilitatea clientului de a verifica dacă această fişă este cea mai nouă.