Fisa tehnica

Montage Fix

Descrierea produsului



Montage Fix este un adeziv de construcție pe bază de apă, fără solvenți, cu rezistență ridicată la lipire și o prindere inițială extrem de ridicată (peste 125 kg/m²). Extrem de potrivit pentru suprafețe poroase.

Proprietăți

- Fără solvenți.
- Aderență inițială: 125 kg/m² (lipire completă).
- Potrivit pentru suprafețe neuniforme.
- Aplicare directă pe un substrat.
- Rezistent la umiditate.
- Poate fi vopsit cu vopsele pe bază de apă.
- Aderență foarte bună pe multe materiale poroase.

Aplicații

- Potrivit pentru fixarea solidă a materialelor precum lemn, materiale sintetice, piatră, metal pe suprafețe de beton, piatră, tencuială, lemn, PAL etc.
- Potrivit pentru lucrări de lipire a panourilor, panourilor, plinte din lemn și PVC, tăviță de cablu și cele mai frecvente materiale de decorare

Date tehnice

Bază	Dispersie acrilică
Consistență	Pastă
Sistem de întărire	Uscare fizică
Timp de uscare	24 - 48 ore
Putere maximă	Wood-wood ca. 22 kg/cm² Wood-aluminium ca. 16 kg/cm² Wood-PVC ca. 12 kg/cm²
Densitate	ca. 1,30 g/ml
Timp de lucru deschis	15 minute
Aderența inițială	Cel puțin 125 kg/m²
Temperatura de aplicare	5°C - 30°C
Rezistență la temperatură	-20°C → +70°C

Notă de subsol: timpul de evaporare, timpul deschis și viteza de întărire pot varia în funcție de factori de mediu, cum ar fi temperatura, umiditatea și tipul de substraturi.

Substraturi

- Starea substratului
  Curat, fără praf și grăsime.
- Pregătirea substratului
  Nu este necesară o tratare prealabilă.
- Tipuri de substrat
  Cel puțin una dintre suprafețe ar trebui să fie poroasă. Montage Fix nu are o aderență bună sau nu este potrivit pentru PE, PP, PTFE (teflon®), substraturi bituminoase. Vă recomandăm un test preliminar de aderență și compatibilitate pe fiecare suprafață.

Soudal România
Logistic Park 9, Șoseaua București-Târgoviște 697C, Crevedia 137182
+40 21 351 5804
www.soudal.com office@soudal.ro

Montage Fix

Metoda de aplicare

- Metoda de aplicare
  Lipire: Aplicați adezivul cu ajutorul unui pistol de extrudat în cordoane sau puncte egale pe unul dintre materialele care trebuie lipite. Aplicați întotdeauna un cordon pe marginile substraturilor și pe marginile și colțurile panourilor. Apăsați substraturile împreună înainte de formarea peliculei și bateți cu un ciocan de cauciuc. Susțineți dacă este necesar. Legătura poate fi încărcată complet după 24-48 ore.
- Metoda de curățare
  Înainte de întărire, Montage Fix poate fi îndepărtat cu apă de pe materiale sau unelte neporoase. Produsul întărit poate fi îndepărtat doar mecanic.
- Metoda de reparare
  Reparați cu Montage Fix.

Recomandări de sănătate și siguranță

Luați în considerare igiena obișnuită a muncii. Consultați eticheta ambalajului și fișa cu date de securitate pentru mai multe informații.

Ambalare/Logistică

Ambalaj: Diverse dimensiuni disponibile. Vă rugăm să consultați catalogul de produse, site-ul web Soudal sau un reprezentant Soudal.
Termen de garanție: 12 luni în ambalaj nedeschis într-un loc de depozitare răcoros și uscat la temperaturi cuprinse între +5°C și +25°C

Remarci

- Presiunea aplicată și nu durata presiunii va determina rezistența finală a legăturii.
- Nu utilizați în aplicații în care este posibilă imersiunea continuă în apă.
- Montage Fix este vopsibil cu majoritatea vopselelor pe bază de apă, dar datorită numărului mare de vopsele și lacuri disponibile, recomandăm cu tărie un test de compatibilitate înainte de aplicare.

Această fișă tehnică înlocuiește toate versiunile anterioare. Instrucțiunile cuprinse în această documentație sunt rezultatul experimentelor noastre și ale experienței noastre și au fost transmise cu bună-credință. Este de natură generală și nu constituie nicio răspundere. Din cauza diversității materialelor și substraturilor și a numărului mare de aplicații posibile care sunt în afara controlului nostru, nu ne putem asuma nicio responsabilitate pentru rezultatele obținute. Deoarece designul, calitatea substratului și condițiile de procesare sunt în afara controlului nostru, nu este acceptată nicio responsabilitate în temeiul acestei publicații. Este responsabilitatea utilizatorului să determine prin propriile sale teste dacă produsul este potrivit pentru aplicare. În fiecare caz, se recomandă efectuarea unor experimente preliminare. Producătorul își rezervă dreptul de a modifica produsele fără notificare prealabilă.

Soudal România
Logistic Park 9, Șoseaua București-Târgoviște 697C, Crevedia 137182
+40 21 351 5804
www.soudal.com office@soudal.ro